

Общество с ограниченной ответственностью.



**РАШИТ**

ИНН 7021060116 КПП 702101001  
Р./сч №40702810764000000286 в Томском  
региональном филиале ОАО Россельхозбанк  
кор/сч №30101810300000000711 БИК 046902711

634050, г. Томск, ул. Крылова, 15, тел. : (3822) 527-432, 530-070-факс

**Акт испытаний**

Антикоррозийное средство «Smart Clean S».

Испытания средства проводились 12.10.17 и 16.10.17 по адресу ул. Крылова 15 вне помещений автосервиса «Рашит» и непосредственно в ремонтной зоне под контролем мастера производства Пискунова А.Н.

Испытание проводилось 3-х образцах.

Образец №1 – Деформированный элемент автомобиля (внешняя часть), подготовленный к утилизации со средней степенью коррозии.

Образец №2 – Деформированный элемент автомобиля (внутренняя часть), подготовленный к утилизации с высокой степенью коррозии.

Образец №3 – Арка автомобиля, находящегося в ремонте, с низкой степенью коррозии.

Средство было разбавлено в пропорции 1:1, наносилось с помощью распылителя. Средство смывалось водой только на образце № 3.

Заключение:

На образцах № 1, 2, 3 после нанесения, средство показало себя как сильное, быстрое и простое в применении. Smart Clean S хорошо удаляет ржавчину, при низкой температуре, что показали образцы №1 и №2, которые были обработаны на открытом воздухе при температуре +5 градусов. На образцах №1 и №2 по прошествии 2-х дней под воздействием дождя были обнаружены новые небольшие очаги ржавчины. На образце №3 средство отлично продемонстрировало свои адгезионные свойства, перед подготовительно-окрасочными работами. В качестве средства против ржавчины, показало себя отлично. Заключение основано на краткосрочном испытании, для более объективной оценки необходимы долгосрочные наблюдения за окрашенными элементами от 6 до 18 месяцев.

20 октября 2017г.



Директор ООО «Рашит»

Шамсутдинов И.Р.